



# SETTEF

LA PITTURA AL QUARZO  
DI ULTIMA GENERAZIONE



## CRYSTAL PLUS





# CRYSTAL PLUS

## PITTURA ACRILSILOSSANICA AL QUARZO

FACILE APPLICAZIONE

OTTIMA COPERTURA

OTTIMA RESA

BUONA TRASPIRABILITÀ

**Additivata con resina silossanica per una maggiore durata nel tempo**

### DATI TECNICI

DILUZIONE: Con acqua,  
1° mano 10-20% 2° mano: 10-15%

ATTREZZI: pennello o rullo di lana

RESA PER MANO: 6-10 m<sup>2</sup>/l

COLORI: Colorplan

### CICLO APPLICATIVO

SUPPORTI	PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	FINITURA
SUPERFICI MURALI NUOVE, STAGIONATE, OMOGENEE, FINITE A CIVILE	Ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto, applicare una mano di fissativo all'acqua <b>IMPRIMEL AC 100</b> o a solvente <b>ISOLFLESS MV</b> ed attendere 24 ore.	Diluire la prima mano di <b>CRYSTAL PLUS</b> con il 10÷20% di acqua. Diluire la seconda mano con 10÷15% di acqua. Distanziare le due mani di almeno 4-6 ore. Applicare in modo uniforme con rullo di lana o pennello
SUPERFICI MURALI CEMENTIZIE, DI MALTA BASTARDA, GIÀ RIVESTITE O PARZIALMENTE DEGRADATE	<b>-Pitture:</b> asportare ogni traccia di sporco, le parti non perfettamente aderenti e le eventuali efflorescenze. <b>-Vecchi rivestimenti:</b> sverniciare con sverniciatore e lavare la superficie con idropulitrice a vapore. In presenza di muffe effettuare un trattamento con soluzione antimuffa <b>SOLUZIONE RISANANTE</b> . Eseguire eventuali stuccature di spessori fino a 5 mm con <b>BONDING</b> , previo consolidamento della parte con <b>ISOLFLESS MV</b> , e lasciare stagionare per almeno 5-6 giorni. Se necessario rasare l'intera superficie con <b>BONDING</b> , finirlo a civile, lasciare stagionare. Applicare una mano di <b>ISOLFLESS MV</b> o <b>IMPRIMEL AC 100</b> ed attendere 24 ore.	
ELEMENTI RUVIDI IN CLS NUOVO	Se necessario procedere a pulizia con idropulitrice ad alta pressione per eliminare disarmanti o patine superficiali lucide.	
ELEMENTI RUVIDI IN CLS DETERIORATO	Eseguire i ripristini con prodotti compatibili (V. gamma SETTEF) e lasciare stagionare.	

# SETTEF

Settef è un marchio di **Cromology Italia S.p.a.**  
Sede Legale: Via IV Novembre, 4 - 55016 Porcari (LU)  
Tel. 199 11 99 55 - Fax 199 11 99 77  
[www.settef.it](http://www.settef.it) - [info@settef.it](mailto:info@settef.it)

**NUMEROVERDE**  
**800.825.161**  
Lunedì - Venerdì: 8.30 - 17.30  
[numero.verde@cromology.it](mailto:numero.verde@cromology.it)

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =**



MKSECF0209